


PRODUIT :

SMARTPIU'

Coverib 850

SECTION PLAQUE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

DONNÉES	UNITÉ	SPÉCIFICATIO NS
Épaisseur	mm	2,5 ±5 %
Pas utile de la plaque	mm	773 ±5
Largeur de la plaque	mm	850 ±5
Pas des nervures	mm	193 (environ)
Hauteur des nervures	mm	32
Longueur de la plaque	m	Sur mesure (max. recommandée : 7,00 m)
Cintrage	(R) m	Cintrage standard à chaud R 3,5 ou 6 <i>Possibilité de rayons divers à la demande</i> <i>Contacter notre Service Technique</i>
Conforme à la norme de référence	-	UNI EN 16153:A1:2015
Couleur	-	Incolore satiné - Opalin
Structure	-	Monocellulaire
Fermeture des extrémités		Thermosoudage des alvéoles
Protection UV	-	protégé contre les UV sur la face extérieure
Classification au feu	-	B s1 d0
Température d'utilisation	°C	-40 ° / + 130 °
Dilatation thermique linéaire	mm/mm°C	$6,7 \times 10^{-5}$
Résistance aux agents chimiques et utilisation et entretien	-	Voir les spécifications du catalogue
Conductivité thermique	W/m ² K	U= 4,71
Transmission lumineuse	%	Incolore 83 ±2 Opale 72 ±2
Garantie	-	10 ans - Voir notre Garantie pour les termes et conditions

Traitements spéciaux



Protection contre les UV



Bicoloration



Traitement mat



Traitement infrarouge

Pour plus d'informations sur la résistance aux agents chimiques, flasher le Code QR :

POLYPIU


CLAUSE DE RESPONSABILITÉ : toutes les indications et conseils techniques fournis sont donnés de bonne foi et selon nos connaissances ; cependant, n'ayant aucun contrôle sur l'utilisation de nos matériaux, nous déclinons toute responsabilité quant à leurs applications. Les indications ne dispensent pas l'acheteur d'effectuer ses propres contrôles pour déterminer la conformité des matériaux à ses propres besoins et aux normes en vigueur. Polypiu S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et au contenu de la documentation sans préavis.


POLYPIU' SRL

Via A. da Giussano, 15
20011 Corbetta (MI), Italie

Tél. +39 02 9748371

polypiuinfo@polypiu.it

TABLEAUX DES CHARGES :



Traitements spéciaux



Protection contre les UV



Bicoloration



Traitement mat



Traitement infrarouge

Pour plus d'informations sur la résistance aux agents chimiques, flasher le Code QR :

POLYPIU



CLAUSE DE RESPONSABILITÉ : toutes les indications et conseils techniques fournis sont donnés de bonne foi et selon nos connaissances ; cependant, n'ayant aucun contrôle sur l'utilisation de nos matériaux, nous déclinons toute responsabilité quant à leurs applications. Les indications ne dispensent pas l'acheteur d'effectuer ses propres contrôles pour déterminer la conformité des matériaux à ses propres besoins et aux normes en vigueur. Polypiu S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et au contenu de la documentation sans préavis.