


PRODUKT:
PRODUKTQUERSCHNITT

SYSTEMPIU' Systempiu' 655/12



TECHNISCHE DATEN:

DATEN	EINHEIT	SPEZIFIKATIONEN
Stärke	mm	12 ±5%
Plattenbreite und nutzbare Breite	mm	655 ±5
Plattenlänge	m	Nach Maß (max. empfohlen: 7,00 m)
Gesamthöhe Platte und Verbindungsprofil	mm	40 - 61
Biegung mit rundem Verbindungsprofil Ø34 und Ø55	m	Min. Radius 2,0 Biegung vor Ort R > 10 m
Struktur	-	Alveolo „X“-Struktur
Abschluss an den Enden	-	Alveolo-Heißsiegelung oder Abschluss mit AW-Band
Konform mit der Referenznorm	-	UNI EN 16153:2015
Farbe	-	Neutral satiniert – Opal (andere Farben auf Anfrage)
UV-Schutz	-	UV-Schutz auf der Außenseite
Brandklassifizierung	-	B s1 d0
Einsatztemperatur	°C	-40° / + 130°
Lineare Wärmeausdehnung	mm/mm°C	0,065 (6,7 x10 ⁻⁵)
Chemikalienbeständigkeit sowie Gebrauch und Instandhaltung	-	Siehe Katalogangaben
Wärmedurchgangskoeffizient	W/m²K	2,40
Lichtdurchlässigkeit	%	NEUTRAL 70±2
		OPAL 53±2
Energiedurchlassgrad	%	NEUTRAL 68±2
		OPAL 58±2
Energiedurchlassgrad	-	NEUTRAL 0,79±0,02
		OPAL 0,56±0,02
Garantie	-	10 Jahre - Siehe Garantiebedingungen.



UV-Schutz



Zweifarbige



Mattierung



IR-Behandlung

Informationen zur Chemikalienbeständigkeit entnehmen Sie bitte dem QR-Code:

POLYPIU



HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Alle bereitgestellten Angaben und die technische Beratung erfolgen nach bestem Wissen und in gutem Glauben. Da jedoch keine Kontrolle über die Nutzung unserer Materialien durch Dritte besteht, wird hierfür keinerlei Haftung übernommen. Die Angaben befreien den Käufer nicht davon, eigenständige Kontrollen durchzuführen, um die Eignung der Materialien für seine Anforderungen und die Einhaltung der geltenden Normen zu überprüfen. Polypiu S.r.l. behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an seinen Produkten und den Inhalten der entsprechenden Unterlagen vorzunehmen.

Sonderbehandlungen

PRODUKT: _____


BELASTUNGSTABELLE: _____

SYSTEMPIU' _____

Systempiù 655/12 - EBEN

Systempiù' 655/12


ANWENDUNG AN DER WAND



Verbindungsprofil aus Stahl 1 mm




Hohes Verbindungsprofil aus Stahl



BELASTUNGSTABELLE: _____

Systempiù 655/12 - EBEN

ANWENDUNG AN DER WAND



Verbindungsprofil aus Stahl 3 mm



UV-Schutz



Zweifarbzig



Mattierung



IR-Behandlung

Informationen zur Chemikalienbeständigkeit entnehmen Sie bitte dem QR-Code:

POLYPIU



HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Alle bereitgestellten Angaben und die technische Beratung erfolgen nach bestem Wissen und in gutem Glauben. Da jedoch keine Kontrolle über die Nutzung unserer Materialien durch Dritte besteht, wird hierfür keinerlei Haftung übernommen. Die Angaben befreien den Käufer nicht davon, eigenständige Kontrollen durchzuführen, um die Eignung der Materialien für seine Anforderungen und die Einhaltung der geltenden Normen zu überprüfen. Polypiu S.r.l. behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an seinen Produkten und den Inhalten der entsprechenden Unterlagen vorzunehmen.

POLYPIU SRL
Via A. da Giussano, 15
20011 Corbetta (MI), Italien

T. +39 02 9748371
polypiuinfo@polypiu.it

PRODUKT:


SYSTEMPIU'

ANWENDUNG

BELASTUNGSTABELLE:

Systempiù 655/12 - EBEN

EBENE ABDECKUNG




■ auf 2 Trägern
■ auf 3 oder mehr Trägern

■ auf 2 Trägern
■ auf 3 oder mehr Trägern


Vierkant-Verbindungsprofil aus Stahl 1 mm



Hohes Verbindungsprofil aus Stahl 1 mm



Vierkant-Verbindungsprofil aus Stahl 3 mm



■ auf 2 Trägern
■ auf 3 oder mehr Trägern

PRODUKT:


SYSTEMPIU'

ANWENDUNG

BELASTUNGSTABELLE:

Systempiù 655/12 - GEBOGEN

GEBogene ABDECKUNG




■ auf 2 Trägern
mit rundem Verbindungsprofil Ø 34
R: 3,5 m

■ auf 2 Trägern
mit rundem Verbindungsprofil Ø 55
R: 3,5 m

Rundes Verbindungsprofil Ø 34 aus Stahl 1 mm



Rundes Verbindungsprofil Ø 55 aus Stahl 1 mm



UV-Schutz

----- Zweifarbig



Mattierung



IR-Behandlung

Informationen zur Chemikalienbeständigkeit entnehmen Sie bitte dem QR-Code:

POLYPIU



HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Alle bereitgestellten Angaben und die technische Beratung erfolgen nach bestem Wissen und in gutem Glauben. Da jedoch keine Kontrolle über die Nutzung unserer Materialien durch Dritte besteht, wird hierfür keinerlei Haftung übernommen. Die Angaben befreien den Käufer nicht davon, eigenständige Kontrollen durchzuführen, um die Eignung der Materialien für seine Anforderungen und die Einhaltung der geltenden Normen zu überprüfen. Polypiu S.r.l. behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an seinen Produkten und den Inhalten der entsprechenden Unterlagen vorzunehmen.